


VALSPAR IC Coating

ANWENDUNGSDATEN



Mischungsverhältnis

: 1 : 1 Valspar IC Coating : UT699 Uni Thinner



Verarbeitungsverviskosität
DINCUP 4mm/20°C

: Fließbecher (s) : 15-17
Saugbecher (s) : -
Airless (sec) : -

(*) Gegebenenfalls einen Nebelgang applizieren. Falls nötig Undercoat (UC) auftragen.




Fließbecher
Saugbecher
Druckgefäß
Airless
HVLP
HE

Düsengröße (mm)

1,3-1,5
1,4-1,6
-
-
1,3-1,4
-


Spitzdruck (bar)

3,0-4,0
3,5-4,5
-
-
Siehe Herstellerangabe
Siehe Herstellerangabe



**Anzahl der Schichten /
Schichtdicke (µm)**

: 2-3 / 15-25 (*)



Ablüßzeit (min)

20°C : 10-15



Trockenzeit (min)

20°C : 15-20
60°C Obj. : -



Topfzeit (min)

20°C : -

VALSPAR IC Coating



PRODUKT-INFO

- Anwendungsbereich** : Die Valspar IC Coating ist ein 2-Schichten System für industrielle Anwendungen und für Motorräder.
- Chemische Basis** : Spezielle physikalisch trocknende Bindemittel.
- Eigenschaften** : Valspar IC Coating ist ein Basislack, der mit 2-Komponenten Klarlack schlußlackiert werden muß. Das System zeichnet sich durch einen besonderen optischen Effekt, hohe erschleißfestigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Glanzhaltung.
Wax calculation option in ICRIS/CRS. If this is not possible fax the formula to us and we will calculate it. Drying: Can be taped after 20-45 min.
Note: IC816 Metallic only for use in a colourformula!
- Zusatzprodukte** : UT699 Uni Thinner, UV889 Uni Varnish HS/ UV899 Uni Varnish

Physikalische Eigenschaften	Spezifisches Gewicht (Kg/L)	: 0.942 bis 1.197
	Flammpunkt	: Geschlossenem Tiegel: 23 bis 25°C (73.4 bis 77°F)
	Vol.% fest	: 30
	Economy	: 15 m²/L/20 µm
	Glanz	:
	Farbe	: Nicht verfügbar.

- Untergründe** : Kombiniert mit dem geeigneten Valspar Uni Primer/ Filler auf: Stahl, Aluminium, Kunststoff, Polyester oder einer nicht blasenbildenden alten Lackschicht.
- Grundierungen** : Alle Valspar 2-Komponenten Uni Primers und 2-Komponenten Uni Fillers.
- Deckschicht** : UV889 Uni Varnish HS, UV899 Uni Varnish
- Reinigung der Arbeitsgeräte** : Gun Cleaner
- Lagerstabilität (Jahre)** : min. 2
(Unter normalen Lagerungsbedingungen bei ungeöffnetem Behälter).